



Foam Fast 74 Ragasztóspray

Termék adatlap

Frissítve: 2016. január
Az alábbi verzió helyébe lép:
2007. december

Termék leírása

Gyorsan tapadó ipari ragasztóspray hab és szövet ragasztására

Főbb jellemzők

- Rugalmas uretán vagy latex hab felületek ragasztására egymáshoz vagy más anyagokhoz, pl. fához, fémhez és műanyagokhoz.
- Jó fedést biztosít.
- Magas kezdeti tapadású ragasztó lágú, nem merev ragasztási vonallal.
- Nincs ködképzés, pontos permet irányítás
- Tartós kötést nyújt

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alap	Szintetikus elasztomer
Halmazállapot	Folyékony
Fizikai megjelenés	Aeroszol
Megjelenés / Szag	Áttetsző, / Édes
Szín	Narancssárga
Sűrűség (g/ml)	0,713
Viszkozitás	N/A
Illékony szerves vegyületek (VOC) % *	< 55
Lobbanáspont **	- 42°C
Gyúlékony oldószer	Igen
Gyúlékony hajtóanyag	Igen

* Az EU definíció alapján számítva

**Tesztmódszer: Tagliabue zárt téri

Alkalmazási lehetőségek

Általános kárpithab-ragasztás
Kisebb habdarabok összeragasztása
Hab rögzítése fémhez
Ideális szivacs ragasztására számos különböző felülethez, például fához, fémhez, szövethez

Használati útmutató

Ellenőrizze, hogy minden ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, olaj- és zsírmentes-e a ragasztó felvitele előtt.

Ügyeljen arra, hogy a fúvóka ne emberekre, hanem a beszórandó felületre irányuljon. Fordítsa el a szórófejet a kívánt szórási szélesség kiválasztásához.

Alaposan rázza fel a tartályt használat előtt, kb. 5-10 másodpercig.

Tartsa a tartályt 15-20 cm-re a kezelendő felülettől. A minta a kívántnál keskenyebb lesz, ha több, mint 20 cm távolságot tart a felülettől.

Erős, állandó kötésekhez:

Szórja be mindkét ragasztandó felületet és hagyja legalább 30 másodpercig száradni, mielőtt összeillesztené.

MEGJEGYZÉS:

Ha polisztirol habot ragaszt, hagyja a felületet szabadon kb. 10 percig, hogy az oldószer legnagyobb része elpárologhasson a ragasztás előtt.

Azért, hogy a fúvóka ne tömődhessen el, minden munkanap végén fordítsa fejjel lefelé a tárolóedényt, és nyomja a fejet addig, amíg nem marad rajta ragasztó, majd törölje le.

Biztonsági információk

A termék használata előtt olvassa el a termék címkéjét és Biztonsági Adatlapját a biztonsági tudnivalókra vonatkozóan.
További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a 3M helyi képviselőjével. www.3M.hu

Tárolás és polcidő

A terméket 16-27 °C hőmérsékleten tárolja, a megengedett tárolási ideig, jól szellőző helyen. Magasabb hőmérsékletek esetén a normál tárolási élettartam csökken.
Alacsonyabb hőmérsékleten a viszkozitás ideiglenesen megnőhet. A készletet az „elsőként beérkező - elsőként felhasznált” alapelv szerint használja fel.

Ha az ajánlott feltételek betartásával tárolja, eredeti, bontatlan tárolóedényben, a termék polcideje a gyártás dátumától számított 24 hónap.

Napfénytől és hőforrásoktól távol tárolandó.

Hulladékkezelés

Elégetni kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékégetőműben lehet. A létesítménynek az aeroszolos tárolóedények kezelésére alkalmasnak kell lennie.
Konzultáljon az illetékes szabályozó hatósággal a rendelkezésre álló kezelő és ártalmatlanító létesítmények tekintetében.

További információ

Ha további termékinformációra vagy értékesítési segítségre van szüksége, hívja az alábbi számot: +3612707777

Fontos megjegyzés

A jelen dokumentum minden állítása, műszaki információja és ajánlása olyan teszteken vagy tapasztalatokon alapul, amelyeket a 3M megbízhatónak tart. Számos tényező befolyásolhatja ezen felül a 3M termék használatát és teljesítményét egy adott alkalmazásra, beleértve a 3M termékek használatának feltételeit, idejét és környezeti paramétereit is. Mivel ezek a tényezők kizárólag a felhasználó befolyása alatt állnak, rendkívül fontos, hogy a felhasználó értékelje a 3M terméket, és ő döntse el, hogy az megfelelő-e egy adott célra, és alkalmas-e a felhasználó által alkalmazott módszerhez vagy technológiához. A jelen termékre vonatkozó garanciákat az Értékesítési Feltételek tárgyalják, amelyek az alkalmazandó hatályos jogszabályok tekintetében értelmezendők.

A feltüntetett értékek meghatározása szabványos tesztmódszerekkel történt, az értékek átlagos értékek, amelyek nem használhatóak fel specifikációs célokra. A termékeink használatára vonatkozó ajánlásaink olyan teszteken alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de megkérjük Önt, hogy Ön is folytassa le a saját alkalmazásához való megfelelés meghatározásához szükséges tesztek. A 3M ezért semmilyen közvetlen vagy következményi felelősséget vagy garanciát nem vállal az ajánlásaink eredményeképpen bekövetkező veszteségekért vagy károkért.